



ТВЕРДЫЕ ПРИПОИ



Dynaflow®

Серебросодержащий припой, применяемый в среднем диапазоне температур. Удовлетворяет более узким требованиям по сравнению с припоями Stay-Silv®.

6%Ag 6.1%P 87.9%Cu

Область t плавления – 643°С - 796 °С

Основное применение – пайка меди и олова. Обладает отличным уровнем пластичности.

Dynaflow® был разработан как экономичная альтернатива Stay-Silv®15.

Dynaflow® - ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА Stay-Silv 15



Сравнение Dynaflow® с Stay-Silv® L-Ag5P и Stay-Silv® L-Ag15P



Dynaflow®

	Состав припоя	Область t плавления
Stay-Silv® L-Ag5P	5Ag, 6P, 89Cu	643-816
Dynaflow®	6Ag, 6.1P, 87.9Cu	643-796
Stay-Silv® L-Ag15P	15Ag, 5P, 80Cu	643-804

Многолетний опыт использования показал идентичность характеристик паяных соединений при использовании Dynaflow® и Stay-Silv® L-Ag15P.

Dynaflow® - ЭКОНОМИЧНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА Stay-Silv 15

